CAPAFLEX TEXTURE

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

- Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante
- Strutturabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Elevata stabilità cromatica
- Massima idrorepellenza

3D Effekt

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPAFLEX TEXTURE

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

Descrizione e Campo di applicazione	CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale (3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi attinenti la fenomenologia delle micro fessurazioni degli intonaci, grazie all'impiego di inerti selezionati. Finitura decorativa riempitiva e protettiva per intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi.
Proprietà del materiale	• Effetto riempitivo, mascherante e uniformante • Strutturabile • Resistente agli agenti atmosferici • Elevata stabilità cromatica • Film protetto da alghe e funghi • Massima idrorepellenza • Buona permeabilità al vapore acqueo
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 5 - 10 Litri • Base 3: 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Densità: Ca. 1,6-1,7 kg/L • Granulometria massima: < 500 µm; S3 - Grosso • Spessore del film secco: > 400 µm; Classe E5 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: Classe V2 - Media • Permeabilità all'acqua (valore w): Classe W3 - Alta
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria. In caso di applicazione a rullo si raccomanda di incrociare in maniera continua e ripetuta le rullate, onde evitare l'insorgere di antiestetici accumuli e cordonature.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1: mano di fondo e di finitura max. 20% • Base 3: mano di fondo e di finitura max. 20-30%
Consumo/Resa	Circa 200-350 ml/m^2 | 3-5 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 6 - 8 ore, asciutto in profondità dopo 7 giorni.

Timbro Rivenditore

419473 - 06/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it