INNENCOLOR

Pittura idrorepellente lavabile traspirante

- Superopaca
- Elevata traspirabilità
- Ottima copertura
- Facile applicazione
- Antigoccia
- Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati

E.L.F. Emissionsminimiert · Lösemittelfrei · Weichmacherfrei

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

INNENCOLOR

Pittura idrorepellente lavabile traspirante

Descrizione e Campo di applicazione	Pittura per interni con ottime prestazioni per la protezione e la decorazione di tutte le superfici. Protezione e decorazione di superfici interne. Indicata per la copertura sia di supporti nuovi che già pitturati.
Proprietà del materiale	• Superopaca • Elevata traspirabilità • Ottima copertura • Facile applicazione • Antigoccia • Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati • E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025 • Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017 • Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Basic Level
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 2,5 - 5 - 10 - 14 Litri • Base 2: 1 - 2,5 - 5 - 10 Litri • Base 3: 0,94 -2,35 - 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaco - secondo EN 13300.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 3 • Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 6 m^2/L)
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1 e Base 2: a rullo max. 20-30%, a pennello max. 30-50% • Base 3: a rullo max. 0-10%, a pennello max. 10-15%
Consumo/Resa	Circa 90-125 ml/m^2 | 8-11 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4 ore, esercibile dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore

417460 - 06/2023