CAPATEX MATT

Idrosmalto murale superopaco

- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione del film da muffe e batteri
- Protezione da sporco e polvere

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATEX MATT

Idrosmalto murale superopaco

Descrizione e Campo di applicazione	Idrosmalto murale superopaco ad elevate prestazioni, con nuova formulazione TSP - Triple Surface Protection - che combina la protezione del film dalla proliferazione di muffe e di batteri grazie alla tecnologia agli ioni d'argento, con la bassissima presa di sporco e polvere. CapaTex Matt è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021 - Parte 10.
Proprietà del materiale	• Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario • Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti • Protezione del film contro la formazione delle muffe • Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento • Protezione da sporco e polvere • Superficie liscia e fine • Elevato punto di bianco • Eccellente copertura • E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 2,5 - 10 Litri • Base 2: 1 - 2,5 - 10 Litri • Base 3: 0,94 - 2,35 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaca - G ≤ 5 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 1 • Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m^2/L) • Dimensione massima delle cariche: <100 µm; Fine • Densità: Ca. 1,4 kg/L
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti. I supporti devono essere portanti, puliti, asciutti e privi di sostanze distaccanti che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura.
Diluizione	5-10% con acqua.
Consumo/Resa	Ca. 65-75 ml/m^2 | 13-15 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore ed è quindi ricopribile. Carteggiabile dopo 24 - 48 ore. Esercibile dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore

419951 - 03/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it