CAPAWEISS ULTRA

Pittura lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco

- Finitura superopaca
- Ottimo punto di bianco
- Eccellente copertura
- Permeabile al vapore acqueo
- Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti
- Colorabile in tinte pastello con il sistema ColorExpress

E.L.F.

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPAWEISS ULTRA

Pittura lavabile e traspirante con ottimo punto di bianco

Descrizione e Campo di applicazione	Pittura lavabile e traspirante per interni idonea per la protezione e la decorazione di tutte le superfici nuove e per la manutenzione di pareti pitturate. CapaWeiss Ultra si contraddistingue per la finitura superopaca, l'ottimo punto di bianco e la copertura migliorata.
Proprietà del materiale	• Finitura superopaca • Ottimo punto di bianco • Eccellente copertura • Permeabile al vapore acqueo • Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti • Colorabile in tinte pastello con il sistema ColorExpress • E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Certificazioni ambientali	• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) • Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED • Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Basic Level
Imballaggi e colori	Bianco/Base 1: 5 - 14 Litri. Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaca - G ≤ 5 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 3 • Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 5,5 m^2/L)
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate. I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo a pelo corto e apparecchi di spruzzatura.
Diluizione	Con acqua, max 15-20%.
Consumo/Resa	Circa 80-100 ml/m^2 | 10-12 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R. 65%: • Secco al tatto e ricopribile: 4 ore • Esercibile: 24 ore

Timbro Rivenditore

419617 - 07/2023