CAPATOP

Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura

- Superopaca
- Ottima ritoccabilità
- Ottima resistenza all'abrasione a umido
- Rapida essiccazione
- Elevata distensione
- Buona traspirabilità

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATOP

Pittura superlavabile ultrafine ad alta copertura

Descrizione e Campo di applicazione	CapaTop è una pittura per interni a base di resina stirolo-acrilica e cariche selezionate, ideale per la finitura di supporti lisci, come intonaci a base gesso e calce-cemento, pannelli in cartongesso e rasature molto fini. Non adatta per intonaci a base di calce pura.
Proprietà del materiale	• Superopaca • Ottima ritoccabilità • Rapida essiccazione • Ottima resistenza all'abrasione a umido • Elevata distensione • Buona traspirabilità • Possibilità di ottenere tinte brillanti • Consente di ottenere superfici particolarmente lisce su intonaci molto fini
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 5 - 12,5 Litri • Base 2: 1 - 5 - 10 Litri • Base 3: 0,94 - 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaco - G ≤ 5 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 1 • Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 7 m^2/L) • Dimensione massima delle cariche: <100 µm; Fine • Densità: Ca. 1,5 kg/L
Supporti idonei	Supporti lisci, di cui è in grado di conservare l'aspetto. Ideale per la finitura di intonaci a base gesso e calce-cemento, pannelli in cartongesso e rasature molto fini. Il supporto deve essere pulito, portante e privo di sostanze distaccanti. Non applicare direttamente su supporti a base di calce pura.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo a pelo corto e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.
Diluizione	Con acqua, max 20-30%.
Consumo/Resa	Circa 60-70 ml/m^2 | 14-16 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 2-4 ore. Carteggiabile dopo 24-48 ore, esercibile dopo 1 giorno.

Timbro Rivenditore

416380 - 05/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it